

TKK CLEAN PROTECT SHINY ZINC SPRAY



DLHOTRVAJÚCI LESKLÝ OCHRANNÝ ANTIKORÓZNY NÁTER

Ochranný zinkový náter na kov s vynikajúcou príľnavosťou. Chemicky vytvrdzuje a vytvára dlhotrvajúci kovový náter, ktorý chráni kovové povrchy pred koróziou a atmosférickými vplyvmi, akými sú voda a soľ. Môže sa pretierať alebo ponechať ako konečná ochranná vrstva kovu. Je obzvlášť vhodný na ochranu zváraných pozinkovaných dielov. Jedna 400 ml dóza stačí na pokrytie plochy 1,5 - 2 m².

VLASTNOSTI

- Sprej je jednozložkový a pripravený na okamžité použitie.
- Chemicky vytvrdzuje a vytvára tvrdý a dlhotrvajúci povrchový náter, má dobrú odolnosť voči mechanickým nárazom, odieraniu, erózií a chráni kovové povrchy pred koróziou a atmosférickými vplyvmi, ako je voda a soľ.
- Vysušený povrch je elastický, pevný, odolný voči poveternostným vplyvom a môže byť ponechaný ako konečná ochranná vrstva alebo pretretý iným typom farby.
- Náter je až o 30 % hrubší ako bežné nátery.
- Nepôsobí škodlivo na ozón.

OBLASŤ POUŽITIA

- Je vhodný na zlepšenie vizuálnej kvality, opravu a protikoróznou ochranu kovových povrchov.
- Je vhodný na ochranu zváraných pozinkovaných dielov vrátane bodového zvárania.
- Najčastejšie sa používa na zvárané spoje, po závitovaní, nádrže, pri opracovávaní kovov.
- Optimálna teplota na použitie produktu je 20 - 25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba:

svetlosivá kvapalina
podobná rozpúšťadlu

Vôňa:

0,75 - 0,80 g/ml

Hustota pri teplote 20 °C:

4,0 ± 0,5 bar

Tlak pri teplote 20 °C:

od 0 do 2 mikrónov

Zrnitosť:

11 mikrónov

Hrúbka po prvej aplikácii:

22 mikrónov

Hrúbka po tretej aplikácii:

Vysušovanie:

Suchý pre príľnavosť k prachu:

10 minút po aplikácii

Suchý na dotyk:

20 minút po aplikácii

Úplne suchý povrch:

24 hodín po aplikácii

Teplotná stabilita:

100 - 120 °C

POKYNY NA POUŽITIE

- Povrch, na ktorý náter nanášate, musí byť suchý a čistý.
- Pred použitím dózu dobre pretrepte.
- Keď počujete zvuk kovových guľôčok vo vnútri nádoby, pokračujte v pretrepávaní ešte jednu minútu. Podržte dózu 15 až 20 cm od povrchu, na ktorý má byť náter aplikovaný.
- Na dosiahnutie optimálneho výsledku odporúčame dve aplikácie s odstupom 2 hodín.
- Po 24 hodinách je možné naniesť poslednú vrstvu náteru.

BALENIE

Dóza aerosólu 400 ml

SKLADOVANIE

36 mesiacov na suchom mieste pri teplote od +10 °C do +20 °C. Dózy skladujte vo zvislej polohe.

ZDRAVOTNÉ, BEZPEČNOSTNÉ, MANIPULAČNÉ A LIKVIDAČNÉ INFORMÁCIE

Ďalšie bezpečnostné informácie, pokyny na bezpečné zaobchádzanie, informácie o osobných ochranných prostriedkoch a informácie o zneškodňovaní nájdete v letáku s bezpečnostnými údajmi. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Kópiu môžete získať aj od svojho obchodného zástupcu spoločnosti TKK.

VAROVNIE

Uvedené informácie vychádzajú z našich testov a praktických skúseností. Pre každý prípad použitia však kvôli špecifickým podmienkam a pracovným metódam odporúčame predbežné testovanie.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com