

FIX 31

TEKUTÉ SEKUNDOVÉ LEPIDLO

Extrémne rýchle tekuté sekundové lepidlo bez rozpúšťadiel s vysokou priľnavosťou na dobre priliehajúce povrchy. Na lepenie porcelánu, kovov, plastov, gumy, kameňa, dreva, kože a skla.

VLASTNOSTI

- Univerzálne.
- Okamžitá vysoká priľnavosť.
- Priehľadné, pre neviditeľné spoje.
- Vodotesné (avšak nie v morskej vode a bazénoch).
- Lepené predmety môžete umývať v umývačke riadu.

OBLASŤ POUŽITIA

- Na lepenie porcelánu, kovu, plastu, gumy, kameňa, dreva, kože a skla.
- Nie je vhodné na PE, PP a PTFE.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Chemická báza	etylkyanoakrylát
Farba	priehľadná
Pevnosť v ťahu po 24 hodinách pri 25 °C:	
Oceľ:	190 - 210 kg/cm ²
Nerezová oceľ:	250 - 450 kg/cm ²
Hliník:	170 - 190 kg/cm ²
Meď:	150 - 170 kg/cm ²
PVC:	40 - 60 kg/cm ²
ABS:	50 - 70 kg/cm ²
Polykarbonát:	80 - 120 kg/cm ²
Polystyrén:	30 - 45 kg/cm ²
NBR guma:	5 - 9 kg/cm ²
SBR guma:	5 - 10 kg/cm ²

NÁVOD NA POUŽITIE

- Lepené povrchy musia byť čisté, zbavené prachu a mastnôt.
- Zaskrutkujte vrchnák tak, aby ste ním prerazili membránu na tubičke, a naneste jednu alebo viac kvapiek lepidla iba na jeden z lepených povrchov.
- Naneste len také množstvo lepidla, aby po stlačení lepených plôch k sebe vznikla tenká vrstva.
- Povrchy hneď na niekoľko sekúnd pritlačte k sebe.
- Dôležité je, aby mali lepené povrchy dobrý kontakt.
- Po použití očistite hrot lepidla a priskrutkujte vrchnák.
- Čas vytvrdzovania závisí od typu lepených povrchov, podmienok na lepených povrchoch, hladkosti povrchov, poveternostných podmienok...



- Čas vytvrdzovania na povrchoch:

Oceľ na oceľ:	10 - 30 sekúnd
Nerezová oceľ:	30 - 60 sekúnd
Hliník:	5 - 15 sekúnd
Pozinkovaný plech:	30 - 90 sekúnd
ABS na ABS:	5 - 20 sekúnd
ABS na NBR gumu:	3 - 5 sekúnd
ABS na drevo:	5 - 10 sekúnd
NBR guma na NBR gumu:	5 - 10 sekúnd
Drevo:	60 - 75 sekúnd
Polykarbonát:	20 - 60 sekúnd
Koža:	30 - 60 sekúnd

BALENIE

- 3 g a 3x1 g tuba
- 10 g a 20 g fľaška.

UCHOVÁVANIE

24 mesiacov na suchom mieste pri teplotách od 20 °C do 25 °C. Pri dlhšom skladovaní odporúčame lepidlo skladovať v chladničke.

ZDRAVIE, BEZPEČNOSŤ, MANIPULÁCIA A INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

Ďalšie informácie o bezpečnosti, pokyny na bezpečnú manipuláciu a použitie osobných ochranných prostriedkov a informácie o likvidácii nájdete v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie. Kópiu môžete získať aj u vášho obchodného zástupcu spoločnosti TKK.

UPOZORNENIE

Pokyny uvedené v tomto dokumente sú vyhotovené a spísané na základe našich výskumov a skúseností. Vzhľadom na špecifické podmienky a pracovné metódy vám pre každý prípad odporúčame, aby ste pred použitím akéhokoľvek z našich produktov vykonali test.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com