

TKK

SEAL

ACRYL EXTRA



**PLASTOELASTICKÝ TMEL NA BÁZE AKRYLÁTOVEJ
DISPERZIE VHODNÝ NA PROFESIONÁLNE TESNENIE
STAVEBNÝCH MATERIÁLOV.**

VLASTNOSTI

- Jednoduché nanášanie.
- Drží aj po nanosení na zvislé spoje.
- Dobrá priľnavosť k väčšine poréznych materiálov.
- Môže byť použitý na vlhké povrchy.
- Po úplnom vytvrdení sa môže natierať.
- Odolný voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu a starnutiu materiálu.
- Neobsahuje rozpúšťadlá.
- Čerstvo nanosený tmel je možné ľahko vyčistiť vodou.

TESTY A CERTIFIKÁTY

- EN 15651-1 CE
- EMICODE EC 1+ test emisií
- Class A+ test emisií

POUŽITIE

- Vhodný na tesnenie menej namáhaných spojov.
- Na tesnenie spojov medzi sadrokartónovými doskami a betónovými prvkami.
- Na opravovanie a vyplňanie prasklín v omietkach a stenách, ako aj na tesnenie konečných spojov medzi parapetmi a stenami a rámami okenných žalúzií.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Čerstvý tmel

Báza		akrylátová disperzia
Fyzikálny stav		pasta
Mechanizmus vytvrdzovania		odparovanie vody
Špecifická hmotnosť		1679 ± 30 kg/m ³
Doba vytvorenia povrchovej kože	23 °C/50 % relat. vlhk.	10-15 min.
Teplota pri aplikácii		od +5 °C do + 40 °C

Tmel po vytvrdení

Tvrdosť Shore A	ISO 868	40-45
Zmena objemu	ISO 10563	17 ± 1 %
Teplotná odolnosť		od -20 °C do +75 °C

APLIKÁCIA

Príprava povrchu:

Povrchy, ktoré sa majú tesniť, by mali byť pevné, čisté, zbavené prachu a mastnoty. Odstráňte všetky oddelené a zle pripevnené časti. TTK SEAL ACRYL EXTRA môže byť použitý na vlhké povrchy.

Príprava spoju a kartuše:

- Pre lepšiu príľnavosť použite základný náter, ktorý sa skladá z tmelu TTK SEAL ACRYL EXTRA a vody [1 diel tesniaceho tmelu + 3 diely vody]. Povrch navlhčite pomocou štetky alebo handričky a nechajte pôsobiť niekoľko minút.
- Kartušu v hornej časti zrežte a naskrutkujte trysku, ktorú je potrebné narezať podľa šírky spoja a nasadiť do aplikačnej pištole. Počas prerušenia prác uvoľnite rukoväť na pištoľi a potiahnite piest dozadu. Tmel nanášajte čo najrovnomernejšie. Môžete tiež použiť špachtľu.
- Na záver použite nástroj na vyhladzovanie - vyhladzovací nástroj TTK alebo prst namočený do vody, aby ste tmel vyrovnali skôr, ako sa na povrchu začne tvoriť koža. Je veľmi dôležité dobre zatlačiť tmel k povrchu, ktorý má byť utesnený.
- Po použití je možné čerstvo nanosený tmel a nástroje ľahko vyčistiť vodou. Vytvrdený tmel je možné odstrániť iba mechanickým spôsobom.

Dĺžka spoja (mm)	Šírka spoja (mm)				
	4	6	8	10	12
4		18,7	12,5	9,3	
6			8,3	6,2	5,0
8				4,7	3,7
10					3,0

V tabuľke je uvedené, koľko lineárnych metrov spojov môžeme utesniť jednou 300 ml kartušou vzhľadom na šírku a hĺbku spoja.

BALENIE

- 300 ml kartuša.
- 600 ml, 400 ml klobása.
- 200 l sud.
- Iné druhy balenia sú k dispozícii podľa dohody.

SKLADOVANIE

24 mesiacov pri teplote od 5 °C do 25 °C v originálnom uzavretom balení.

ZDRAVOTNÉ, BEZPEČNOSTNÉ, MANIPULAČNÉ A LIKVIDAČNÉ INFORMÁCIE

Ďalšie bezpečnostné informácie, pokyny na bezpečné zaobchádzanie a o osobných ochranných prostriedkoch, ako aj informácie o zneškodňovaní nájdete v letáku s bezpečnostnými údajmi. Leták s bezpečnostnými údajmi je k dispozícii na vyžiadanie. O kópiu môžete požiadať aj svojho distribútora výrobkov TTK.

VAROVNIE

Pokyny obsiahnuté v tomto dokumente sú založené na našom výskume a skúsenostiach, avšak vzhľadom na špecifické podmienky a pracovné metódy odporúčame, aby ste pred každou aplikáciou našich výrobkov vykonali predbežné testy.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovinsko
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com