



### NEUTRÁLNE LEPIDLO NA BÁZE SILIKÓNU POUŽÍVANÉ NA MONTÁŽ ZRKADIEL.

#### VLASTNOSTI

- Na montáž zrkadiel na rôzne podklady, ako sú smalt, glazované dlaždice, lakované drevo a glazovaný slinok.
- Lepidlo drží aj po nanesení na zvislé spoje.
- Vynikajúca priľnavosť k väčšine stavebných materiálov bez aplikácie základného náteru.
- Pre dobrú priľnavosť k poréznym materiálom použite základný náter TKK SEAL silicone & hybrid primer.
- Vynikajúce mechanické vlastnosti.
- Odolný voči množstvu chemikálií.
- Nespôsobuje koróziu.
- Farba: biela.

#### POUŽITIE

- Na montáž zrkadiel na rôzne povrchy.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

##### Čerstvý tmel

|                                 |                         |                             |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Báza                            |                         | neutrálny oximový silikón   |
| Mechanizmus vytvrdzovania       |                         | vlhkosťou vzduchu           |
| Fyzikálny stav                  |                         | pasta                       |
| Špecifická hmotnosť             |                         | 1350 ± 10 kg/m <sup>3</sup> |
| Doba vytvorenia povrchovej kože | 23 °C/50 % relat. vlhk. | 7 minút                     |
| Doba vytvrdzovania              | 23 °C/50 % relat. vlhk. | 2 mm/deň                    |
| Odolnosť voči stekaniu          | SIST EN 27390           | 0 mm                        |
| Teplota pri aplikácii           |                         | od +5 °C do + 40 °C         |

##### Tmel po vytvrdení

|                           |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Tvrdosť Shore A           | ISO 868      | 35-45        |
| Pevnosť v ťahu            | EN 28339     | 0,80-1,0 MPa |
| Modul E 100 %             | ISO 28339    | > 0,7 MPa    |
| Predĺženie pri pretrhnutí | EN 28339     | 150-250 %    |
| Pevnosť v ťahu            | ISO 37 tyč 1 | > 1,70 MPa   |
| Predĺženie pri pretrhnutí | ISO 37 tyč 1 | > 250 %      |
| Zmena objemu              | ISO 10563    | < 10 %       |

Obnovenie pružnosti  
Teplotná odolnosť

SIST EN 27389

> 90 %  
od -40 °C do +180 °C

## APLIKÁCIA

Pred použitím odporúčame otestovať príhnavosť lepidla k podkladu.

### Príprava povrchu:

Povrch musí byť suchý, tvrdý, čistý, zbavený prachu a mastnoty. Odstráňte všetky oddelené a zle pripevnené časti.

### Spôsob aplikácie:

- TTK SEAL MIRROR ADHESIVE sa vždy nanáša v tenkých zvislých líniách (asi 10 mm) vo vzdialenosti asi 20 cm priamo z kartuše pomocou ručnej alebo pneumatickej pištole na zadnú stranu zrkadla.
- Platí pravidlo týkajúce sa hrúbky zrkadla: na kilogram hmotnosti zrkadla potrebujeme 20 cm silikónovej línie. Napríklad: Na zrkadlo s rozmermi 100 x 100 cm, ktoré má hrúbku 4 mm (približne 10 kg), potrebujeme 200 cm silikónovej línie (čo znamená 3 x 70 cm). Pri zrkadle s hrúbkou 8 mm sa spotreba zdvojnásobí, teda 6 x 70 cm.
- Zrkadlo pritlačte na podkladový materiál a zabráňte jeho zosunutiu pomocou mechanického podporného systému. Zabráňte odlepeniu zrkadla tým, že ho zaistíte maskovacou páskou. Dávajte pozor, aby ste nezabránili vertikálnemu prúdeniu vzduchu.
- Mechanický podporný systém môžete odstrániť po 48 hodinách.
- Ak by ste chceli vykonať akékoľvek tesniace aplikácie, možno ich vykonať až po jednom týždni.
- Čerstvý tmel a náradie je možné čistiť čistiacim prostriedkom na náradie TTK CLEAN PROTECT, vytvrdený tmel by sa mal najprv odstrániť mechanickým spôsobom a potom čistiacim prostriedkom na vytvrdený silikón - odstraňovačom silikónu TTK CLEAN PROTECT silicone remover.

## BALENIE

- 300 ml kartuša.
- 200 l sud.
- Iné druhy balenia sú k dispozícii podľa dohody.

## SKLADOVANIE

12 mesiacov na suchom a chladnom mieste pri teplote do 25 °C v originálnom uzavretom balení.

## ZDRAVOTNÉ, BEZPEČNOSTNÉ, MANIPULAČNÉ A LIKVIDAČNÉ INFORMÁCIE

Ďalšie bezpečnostné informácie, pokyny na bezpečné zaobchádzanie a o osobných ochranných prostriedkoch, ako aj informácie o zneškodňovaní nájdete v letáku s bezpečnostnými údajmi. Leták s bezpečnostnými údajmi je k dispozícii na vyžiadanie. O kópiu môžete požiadať aj svojho distribútora výrobkov TTK.

## VAROVNIE

Pokyny obsiahnuté v tomto dokumente sú založené na našom výskume a skúsenostiach, avšak vzhľadom na špecifické podmienky a pracovné metódy odporúčame, aby ste pred každou aplikáciou našich výrobkov vykonali predbežné testy.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovinsko  
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com