



PLASTOELASTICKÝ TMEL NA BÁZE AKRYLÁTOVEJ DISPERZIE. JE VHDNÝ NA VYPLNENIE A UTESNENIE SPOJOV MEDZI PARKETAMI A LAMINÁTOVÝMI PODLAHAMI, MEDZI LIŠTAMI A STENOU; MOŽNO HO POUŽIŤ AJ NA VYPLNENIE PRASKLÍN V DREVENÝCH PODLAHOVÝCH KRYTINÁCH A INÝCH TYPOCH PODLÁH.

VLASTNOSTI

- Jednoduché nanášanie.
- Drží aj po nanosení na zvislé spoje.
- Dobrá príľnavosť k väčšine poréznych materiálov.
- Môže byť použitý na vlhké povrchy.
- Po úplnom vytvrdení sa stáva odolným voči vode.
- Po vytvrdení sa môže natierať.
- Vynikajúca konečná tvrdosť; môže sa aj brúsiť.
- Je odolný voči poveternostným podmienkam, UV žiareniu a starnutiu materiálu.
- Neobsahuje rozpúšťadlá (bez prchavých organických zlúčenín).
- Čerstvo nanosený tmel je možné ľahko vyčistiť vodou.
- Farba: buk, dub, smrek, javor, jaseň, čerešňa

TESTY A CERTIFIKÁTY

EMICODE EC 1+

test emisií

POUŽITIE

- Na vyplnenie a utesnenie spojov medzi parketami a laminátovými podlahami, medzi lištami a stenou.
- Na vyplnenie a utesnenie spojov medzi parketovou podlahou a stĺpikom dverí. Na vyplnenie prasklín v drevených podlahových krytinách (laminátové podlahy, drevené podlahy a korkové podlahy atď.).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Čerstvý tmel

Báza

akrylátová disperzia

Fyzikálny stav

pasta

Mechanizmus vytvrdzovania

odparovanie vody

Špecifická hmotnosť

1740 ± 20 kg/m³

Doba vytvorenia povrchovej kože

23 °C/50 % relat. vlhk.

10-15 min.

Teplota pri aplikácii

od +5 °C do + 40 °C

Tmel po vytvrdení

Tvrdosť Shore A

ISO 868

60-65

Zmena objemu

ISO 10563

13 ±2 %

Teplotná odolnosť

od -20 °C do +75 °C

APLIKÁCIA

Príprava povrchu:

Povrch, ktorý sa má utesniť, musí byť tvrdý, čistý, zbavený prachu a mastnoty. Odstráňte všetky oddelené a zle pripevnené časti. Tekadom Parquet môže byť použitý na vlhké povrchy.

Príprava spoju a kartuše:

- Pre lepšiu príľnavosť použite základný náter, ktorý sa skladá z tmelu TKK SEAL PARQUET ACRYL a vody (1 diel tesniaceho tmelu + 3 diely vody). Povrch navlhčite pomocou štetky alebo handričky a nechajte pôsobiť niekoľko minút.
- Kartušu v hornej časti zrežte a naskrutkujte trysku, ktorú je potrebné narezať podľa šírky spoja/švu a nasadiť do aplikačnej pištole. Počas prerušenia prác uvoľnite rukoväť na pištoli a potiahnite piest dozadu. Tmel nanášajte čo najrovnomernejšie. Môžete tiež použiť špachtľu.
- Na záver použite nástroj na vyhladzovanie - vyhladzovací nástroj TKK alebo prst namočený do vody, aby ste tmel vyrovnali skôr, ako sa na povrchu začne tvoriť koža. Je veľmi dôležité dobre zatlačiť tmel k povrchu, ktorý má byť utesnený.
- Po použití je možné čerstvo nanosený tmel a nástroje ľahko vyčistiť vodou. Vytvrdený tmel je možné odstrániť iba mechanickým spôsobom.

BALENIE

- 300 ml kartuša.
- 200 l sud.
- Iné druhy balenia sú k dispozícii podľa dohody.

SKLADOVANIE

24 mesiacov na suchom mieste pri teplote od 5 °C do 25 °C v originálnom uzavretom balení.

ZDRAVOTNÉ, BEZPEČNOSTNÉ, MANIPULAČNÉ A LIKVIDAČNÉ INFORMÁCIE

Ďalšie bezpečnostné informácie, pokyny na bezpečné zaobchádzanie a o osobných ochranných prostriedkoch, ako aj informácie o zneškodňovaní nájdete v letáku s bezpečnostnými údajmi. Leták s bezpečnostnými údajmi je k dispozícii na vyžiadanie. O kópiu môžete požiadať aj svojho distribútora výrobkov TKK.

VAROVNIE

Pokyny obsiahnuté v tomto dokumente sú založené na našom výskume a skúsenostiach, avšak vzhľadom na špecifické podmienky a pracovné metódy odporúčame, aby ste pred každou aplikáciou našich výrobkov vykonali predbežné testy.

TKK TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovinsko
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com